

ADEZIV IZOLANT FIX ALL CLASSIC

Date tehnice:

Baza	MS Polymer® (siliconi modificati)
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii
Timp formare pelicula	Cca 10 min
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,67 g/ml
Duritate (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Timp de uscare	2-3 mm/24 h
Rezistenta termica	-40°C...+90°C dupa uscare
Revenire elastica (ISO 7389)	> 75%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,75 N/mm ²
Deformatia maximala	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	750 %

Descriere:

Fix All este un adeziv/izolant de inalta calitate cu putere mare de lipire pe baza de MS Polymer®

Caracteristici:

buna aplicabilitate, finisare usoara
inalta cu puterea de lipire
permanent elastic dupa intarire
vopsibil cu vopsele pe baza de apa

Aplicatii:

lipirea si izolarea in domeniul constructiilor
bai si bucatarii (rezistenta mare la grasimi)
lipiri structurale ale materialelor de constructii
supuse la vibratii
izolarea rosturilor de pardoseli
izolarea si lipirea pietrei naturale (marmura,
granit,...)

Ambalaj:

Cartuse 290 ml 12 buc/bax sau tub 80 ml

Culoare:

alb (negru,gri,maro, bej la cerere)

Termen de garantie si depozitare:

12 luni in ambalajul original
depozitare in spatii reci si uscate la
temperaturi de +5°C...+25°C

Rezistenta la agentii chimici:

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri
minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si
alcalini. Slaba rezistenta la solventi aromatici,
acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Substraturi:

Natura: curate, fara urme de praf sau grasimi
Primer: suprafetele poroase necesita aplicarea
in prealabil de Primer 150. Pentru unele
suprafete neporoase ar putea fi necesara
aplicarea unui Activator de Suprafata.
Recomandam un test preliminar de
compatibilitate.

Dimensiunile rosturilor (imbinarilor):

Latime minima: 2 mm (ca adeziv) , 5 mm (ca
izolant)
Latime maxima: 10 mm (ca adeziv) , 30 mm
(ca izolant)
Adancime minima: 5 mm (ca izolant)
Recomandare: latime = 2 x adancime

Utilizare:

Metoda: pistol de silicon
Temperatura de aplicare: +5°C...+35°C
Curatare: cu «white spirit» sau acetona imediat
dupa utilizare
Finisare: cu solutie de apa si sapun inainte de
formarea peliculei

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.

ADEZIV IZOLANT FIX ALL CLASSIC

Masuri de protectie:

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii:

Fix All poate fi vopsit, totusi datorita existentei unei largi varietati de vopseluri recomandam un test preliminar. Deasemenea timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini alcaline poate sa creasca. Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate. Materialele plastice in general au aplicate solutii de protectie sau folii de protectie pe care recomandam sa le scoateti inaintea lipirii. Pentru o aderenta optima folosirea Activatorului de Suprafata este recomandata. Acest produs poate fi folosit ca izolant de geamuri.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.
