



FISA TEHNICA APLA

AplaXFoam RF Polistiren Extrudat

Nr:200-1 Editia:2 Revizia:2

Data: 28.08.2015

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Polistirenul Extrudat (XPS) este un material termoizolant cu celule poliedrice închise, fabricat prin expandarea polistirenului. Datorită tehnologiei de producere prin extrudare și controlul permanent al parametrilor procesului, plăcile din polistiren extrudat au o structură celulară închisă uniformă, cu caracteristici tehnice specifice: valoare scăzută a conductivității termice pe termen lung, rezistență mecanică excelentă; lipsa capilarității, rezistență ridicată la umezeală, rezistență la cicluri îngheț-dezghet, durabilitate, elasticitate și rezistență înaltă la absorbția apei. **AplaXFoam RF se poate utiliza în intervalul de temperatură (-50) – (+70) °C.**

Punerea în opera a termosistemului pe baza de polistiren extrudat AplaXFoam, se face conform Acordului Tehnic AT 016-04/1507-2014.

UTILIZARE:

APLA XFOAM RF:

- se livrează sub formă de plăci de diferite grosimi;
- au o suprafață lăisă;
- muchii în formă de literă "L" pentru a preveni formarea punților termice (excepție plăcile **AplaXFoam RF** 20 mm cu muchii în formă I).

Domenii de utilizare:

- Termoizolarea fundațiilor, pardoselilor și peretilor de subsol
- Izolația termică cu **AplaXFoam RF** asigură o protecție necondiționată în mediul umed și în cazul unor sarcini mecanice mari.
- Termoizolarea acoperișurilor și a teraselor plane clasice și plane inversate.
- Protecție termică în sistemele acoperișurilor verzi
- Termoizolare a piscinelor
- Protecție termică a punților termice reci: grinzi, stalpi, centuri de beton.
- Termoizolarea camerelor frigorifice

DATE TEHNICE:

Caracteristici tehnice (conform SR EN 13164:2012):

Caracteristici esențiale		Unitate	AplaXFoam RF
Conductivitate termică – λ_D (10°C)		W/mK	0,0314
Rezistență termică R_D		m ² k/W	20 mm – 0,64 30 mm – 0,96 40 mm – 1,27 50 mm – 1,59 60mm – 1,91 80 mm – 2,55
Rezistență la compresiune la o deformație de 10 %		kPa	20 mm CS ≥ 250 CS(10\Y)250 30, 40 mm CS ≥ 300 CS(10\Y)300 50, 60 mm CS ≥ 400 CS(10\Y)400 80 mm CS ≥ 500 CS(10\Y)500
Absorbția de apă prin imersiune		% Volum	≤ 1,5 WL(T)1,5
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă		-	≥ 50 MU50
Rezistență la întindere prin încovoiere		kPa	≥ 500
Rezistență la tracțiune		kN/m ²	20, 30, 40, 50, 60mm TR ≥ 400 TR400 80 mm TR ≥ 600 TR600
Rezistență la îngheț - dezghet		%	FT2
Reacție la foc			E
Stabilitatea dimensională		%	≤ 5 DS(70,90)5
Dimensiuni	Lungime	mm	1250
	Latime	mm	600
	Grosime	mm	20-30-40-50-60-80

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Punerea in opera a panourilor termoizolante din polistiren extrudat se face numai dupa finalizarea lucrarilor de constructie conform proiectului.

Adezivul **AplaMultiFix** are aderenza excelenta la placile de polistiren extrudat.

Pregatire

- Plăcile de polistiren **AplaXFoam** vor fi montate pe suprafețe plane și curate.
- Cele mai multe muchii ale produselor **AplaXFoam** sunt cu îmbinare în falț (L).

Montaj

- Cu un singur strat;
 - ✓ În cazul acoperișurilor plane la placarea interioara, plăcile trebuie instalate într-un singur strat.
 - ✓ Daca se utilizeaza la izolația termica pe suprafețe mai mari, în special pe acoperișuri plane, se va ține cont de dilatarea sau contractarea plăcilor din cauza diferențelor de temperatură. În aceste situatii, se recomandă includerea unor rosturi de dilatație fabricate din vată minerală.
 - ✓ In cazul în care, acestea urmează a fi instalate pe membrane impermeabile pe pereții subsolurilor, acestea trebuie fixate cu benzi adezive fabricate din butil-cauciuc.
 - ✓ În cazul spatiilor umede subterane, adezivul (ex.: un produs bituminos) trebuie aplicat pe întreaga suprafață a peretelui.
- Cu doua straturi: stratul 2 se monteaza cu imbinari decalate fata de stratul 1

Condiții	Temperatură
	mediu
Min-Max	-50 - +70°C

ATENȚIE!

- **Punerea in opera se face dupa 30 zile de la data fabricatiei.**
- **La lucrarile de hidroizolare se recomanda utilizarea membranelor autoadezive si se va evita utilizarea sistemului cu flacara deschisa.**
- **Nu este permis transportul panourilor de polistiren extrudat AplaXFoam impreuna cu alte materiale ce le pot deteriora (baze, acizi, reactivi).**
- **La montarea panourilor de polistiren extrudat AplaXFoam (dupa pozare) se va asigura protectia acestora impotriva influentei factorilor externi. Incalzirea in exces prin expunerea directa la soare, poate provoca deformarea panourilor.**
- **Dupa montarea polistirenului, se recomanda aplicarea imediata a celorlalte componente ale termosistemului.**
- **Lucrul cu personal nespecializat sau în condiții de utilizare diferite față de cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.**

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Placile de polistiren sunt ambulate in folie speciala cu protectie UV care acopera complet tot pachetul. Folia protectoare nu va fi înlăturată decât înainte de instalarea placilor. În cazul în care foliile originale de protecție se pierd, plăcile AplaXFoam trebuie protejate din nou cât mai curând posibil.
Transport și Depozitare	Placile de polistiren extrudat AplaXFoam sunt acoperite complet cu folie LDPE termocontractabila stabila UV, pentru a fi protejate de lumina solara in timpul transportului si al depozitarii. A nu se depozita in spatii umede sau expuse la actiunea directa a razelor de soare.

MĂSURI DE SECURITATE

Nu utilizati dispozitive cu flacara deschisa in timpul montarii.

Se recomandă ca operatorii care taie în spații închise plăcile **AplaXFoam** cu fir incandescent să poarte măști și ochelari de protecție.

Deșeurii: Reziduurile de ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Fabryo Corporation
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ifov
Tel: (+4)021 4055000; Fax (+4)021 405 5026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..